

MERISIER

Betula alleghaniensis



FAS-Select



#1 Comune



#2 Comune



Couleur	L'aubier va du blanc crème au jaune pâle. Le bois de coeur est brun rougâtre.
Texture	Grain fermé et uniforme. Bien que 25% plus tendre, il possède un grain semblable à celui de l'érable à sucre.
Applications	Meubles, menuiserie architecturale, moulures, revêtements de sol, tournages.

		Érable à sucre	Plaine	Merisier	Bouleau blanc	Chêne rouge	Chêne blanc	Frêne blanc	Hêtre	Tilleul	Orme rouge	Cerisier	Noyer
		Acer saccharum	Acer rubrum	Betula al-leghaniensis	Betula papyrifera	Quercus rubra	Quercus alba	Fraxinus americana	Fagus grandifolia	Tilia americana	Ulmus rubra	Prunus serotina	Juglans cinerea
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Densité nominale	0,659	0,545	0,608	0,571	0,612	0,676	0,613	0,667	0,417	0,53	0,551	0,594
	Densité (Kg/m³)	740	610	670	640	690	750	690	750	460	593	610	660
	Dureté	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	2140	3825	4630	5910
	Résistance de flexion (Mpa)	115	97,6	106	94,8	98,7	121	108	116	60,8	89,635	87,1	103
	Module d'élasticité / rigidité (Mpa)	14100	11100	14100	12900	1900	15500	12800	14000	9450	10274	11900	13100
PROPRIÉTÉS DE FAÇONNAGE	Usinabilité	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★
	Stabilité	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★★★
	Collage	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	Sablage	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
	Rétention des vis et des clous	★★★★	★	★★	★★	★★★★	★	★★	★	★	★★★★	★	★
	Tenue de la peinture	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★
	Teinture	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★

Excellent: ★★★★★ Très bon: ★★★ Bon: ★★ Passable: ★

Principales dimensions disponibles			
	FAS - Select	#1 comune	#2 comune
Largeur (variable)	4" (100 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus
Longueur (variable)	6' (1,83 m) et plus	4' (1,22 m) et plus	4' (1,22 m) et plus
Épaisseur	4/4" (25,4 mm) ; 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4 (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		



Delson, Siège social
225 rue Goodfellow, Delson (Québec) J5B 1V5 Canada