

PIN BLANC

Pinus strobus



Choisi (select)



#1 et #2 Commun



#3 Commun



GOODFELLOW



PIN BLANC

Pinus strobus

Couleur

L'aubier est blanc ou blanc crème tandis que le duramen peut varier du jaune pâle au brun pâle ou rouge brun.

Texture

Le grain du bois est communément régulier, sa texture est moyenne et régulière.

Applications

Selon le grade, les applications peuvent varier de décoration intérieure, meubles, moulures à tablettes, lambris et déclinés par exemple.

		Pin blanc de l'Est	Pin rouge	Pin gris	Pin sylvestre	Pin jaune du Sud	Érable à sucre	Bouleau jaune
		Pinus Strobus	Pinus resinosa	Pinus banksiana	Pinus sylvestris	Pinus palustris	Acer saccharum	Batule alleghaniensis
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Masse volumique (Kg/m ³)	368	401	444	512	657	659	608
	Résistance de flexion (séché au four) MOR (Mpa)	65	70	78	84	97	115	106
	Module d'élasticité MOE (Mpa)	9380	9 450	10 200	10 100	13 500	14 100	14 100
	Dureté Janka (N)	1650	2 120	2 560	n.d.	n.d.	7 290	5 930
	Retrait au séchage	8%	11%	10%	7%	12%	14%	17%
PROPRIÉTÉS DE FAÇONNAGE	Usinabilité	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★
	Stabilité	★★			★★★	★★	★★	★★
	Collage	★★★	★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★
	Clouage	★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★
	Mortaisage	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★
	Tournage	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★
	Rabotage	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★
	Sablage	★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★
	Peinture	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★
	Teinture	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★

Excellent: ★★★★★ Très bon: ★★★★ Bon: ★★★ Passable: ★ n.d.: non disponible

Principales dimensions disponibles	
	Choisi - Select, #1 et #2 Commun et #3 Commun
Largeur nominal	2" (50,8 mm) ; 3" (72,2 mm); 4" (100 mm); 5" (127 mm); 6" (152,4 mm); 8" (203 mm); 10" (254 mm)
Longueur	6' (1,83 m) ; 7' (2,13 m); 8' (2,44 m); 10' (3,05 m); 12' (3,66 m); 14' (4,27 m); 16' (4,88 m)
Épaisseur nominal	4/4" (25,4 mm) ; 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 7/4" (44,5 mm); 8/4" (50,8 mm)

Delson, Siège social
225 rue Goodfellow,
Delson (Québec)
J5B 1V5 Canada



goodfellowinc.com