

# ÉRABLE À SUCRE (AUBIER)

Acer saccharum



FAS-Select



#1 Comune



#2 Comune



# ÉRABLE À SUCRE (AUBIER)

*Acer saccharum*

<b>Couleur</b>	L'aubier est blanc ivoire avec une légère teinte brun rougâtre. Le bois de cœur va du gris pâle au fauve foncé.
<b>Texture</b>	Grain fermé, uniforme, se polit bien
<b>Applications</b>	Meubles, revêtement de sol, ébénisterie. articles de sport, moulures, menuiserie architecturale, garnitures décoratives, etc.

	Érable à sucre	Plaine	Merisier	Bouleau blanc	Chêne rouge	Chêne blanc	Frêne blanc	Hêtre	Tilleul	Orme rouge	Cerisier	Noyer
	Acer saccharum	Acer rubrum	Betula al-leghaniensis	Betula papyrifera	Quercus rubra	Quercus alba	Fraxinus americana	Fagus grandifolia	Tilia americana	Ulmus rubra	Prunus serotina	Juglans cinerea
<b>PROPRIÉTÉS PHYSIQUES</b>												
Densité nominale	0,659	0,545	0,608	0,571	0,612	0,676	0,613	0,667	0,417	0,53	0,551	0,594
Densité (Kg/m <sup>3</sup> )	740	610	670	640	690	750	690	750	460	593	610	660
Dureté	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	2140	3825	4630	5910
Résistance de flexion (Mpa)	115	97,6	106	94,8	98,7	121	108	116	60,8	89,635	87,1	103
Module d'élasticité / rigidité (Mpa)	14100	11100	14100	12900	11900	15500	12800	14000	9450	10274	11900	13100
<b>PROPRIÉTÉS DE FAÇONNAGE</b>												
Usinabilité	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★★★	★★
Stabilité	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★★★★
Collage	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
Sablage	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★
Rétention des vis et des clous	★★★★	★	★★	★★	★★★★★	★	★★	★	★	★★★★	★	★
Tenue de la peinture	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★	★★
Teinture	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★

Excellent: ★★★★★    Très bon: ★★★    Bon: ★★    Passable: ★

Pincipales dimensions disponibles			
	FAS - Select	#1 comune	#2 comune
<b>Largeur (variable)</b>	4" (100 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus
<b>Longueur (variable)</b>	6' (1,83 m) et plus	4' (1,22 m) et plus	4' (1,22 m) et plus
<b>Épaisseur</b>	4/4" (25,4 mm) ; 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4 (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		

**GOODFELLOW**  
SPÉCIALISTES DU BOIS  
goodfellowinc.com



**Delson, Siège social**  
225 rue Goodfellow, Delson (Québec) J5B 1V5 Canada