

EXIGENCES DE MANIPULATION ET D'ENTRETIEN

Produits de revêtement extérieur en bois d'ingénierie préfini en usine

Voici les étapes à suivre pour assurer une performance optimale pour des années à venir

IMPORTANT : PROCÉDER À UNE INSPECTION VISUELLE DES PRODUITS AVANT L'INSTALLATION. UNE FOIS INSTALLÉS, ILS SONT CONSIDÉRÉS COMME AYANT ÉTÉ ACCEPTÉS PAR L'INSTALLATEUR ET LE PROPRIÉTAIRE.

EXIGENCES DE MANIPULATION ET D'ENTREPOSAGE



- ✓ Assurer que le produit reste au sec, couvert et protégé des rayons directs du soleil dans un espace non chauffé, même pendant l'installation.
- ✓ Entreposer le produit sur une surface à niveau, propre et solide, surélevée d'au moins 15,2 cm ou 6 po du sol en utilisant des blocs de bois.
- ✓ Adhérer aux directives d'installation.
- ✓ Ne pas trainer ou faire glisser le revêtement ou les moulures.
- ✓ Ne pas empiler sans une protection intercalaire (ex : feuille ou autre pellicule).

EXIGENCES D'ENTRETIEN

AUTOUR DE L'IMMEUBLE



- Orienter les arroseurs de pelouse pour qu'ils n'arrosent pas directement le bâtiment.
- Garder le toit et les gouttières en bon état afin que l'eau s'écoule et s'éloigne du bâtiment.
- Remplacer le calfeutrage manquant ou endommagé.
- Effectuer une vérification du revêtement et du scellant une à deux fois par année pour la présence de dommage ou de dégradation, et traiter sans délai les anomalies.

NETTOYAGE



Nettoyer le revêtement une à deux fois par année. Laver l'extérieur du bâtiment durant l'été lorsque la température est chaude et sèche (faible humidité) car cela permet le revêtement de sécher rapidement et d'éviter la formation de moisissure.



À l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou d'une brosse similaire à ceux utilisés pour les voitures ou les véhicules récréatifs, laver la surface avec une solution d'eau savonneuse. Suivre les directives figurant sur l'emballage du savon. Rincer la surface avant qu'il ne sèche avec un arroseur standard – **ne jamais utiliser une laveuse à pression**. Rincer de haut en bas la surface pour éviter toute possibilité d'accumulation de savon ou de taches.

MOISSURE DE SURFACE



Pour éliminer la moisissure de surface, laver la surface avec une solution d'une partie d'eau de Javel, trois parties d'eau et un peu de savon sans phosphate. Appliquer la solution sur les sections affectées à l'aide d'un pulvérisateur de jardin. Utiliser un arroseur standard pour rincer la surface de haut en bas avant qu'elle ne sèche – **ne jamais utiliser une laveuse à pression**.

RETOUCHES DE PEINTURE



La retouche de peinture est un processus simple permettant de réparer esthétiquement une section abîmée ou égratignée. Utiliser toujours la peinture de retouche qui a été fourni initialement. En cas de manque de peinture, consulter la facture originale pour l'identifiant de couleur, et consulter le fournisseur de matériaux.

Lors des retouches, avoir des chiffons propres et de l'eau à portée de main. Utiliser un pinceau d'artiste ou des cotons-tiges pour effectuer une retouche de peinture. Brasser le contenant de peinture, tremper le pinceau ou coton-tige dans la peinture et tamponner légèrement la section à retoucher.

Chaque retouche de peinture va altérer le lustre et pourrait paraître à long terme, donc limiter la zone réparée pour réduire les risques d'appliquer trop de peinture.

Le gonflement et/ou la gerce survient habituellement dans tout produit à base de bois lorsqu'il est exposé aux grandes variations d'humidité. Resceller les parties affectées aussitôt que possible pour éviter l'infiltration d'eau.

Note: En raison du processus d'application du fini deux tons de Duoton et Illusion, l'effet de couleur se fait strictement en usine. Par conséquent, les retouches sur chantier doivent être limitées.